



32x150 mm TGU



- Opfylder ikke kravet til KL. 2 beklædning
- Kl. 2 beklædning v/max 25 mm bagvedliggende hulrum
- Kl. 2 beklædning uden krav til bagvedliggende hulrum

- Se Side 2 for dokumentation for kl. 2


| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Varebetegnelse: | 32x150 mm TGU |
| Kvalitet: | Gran savf. |
| Behandling: | Grundmalet 4 sider, topmalet 3 sider |
| Færdigmål: | 27x145 mm |
| Overfalde: | Båndsavet fremside |
| Varenummer: | 3215018034 |
| Brandmodstand: | D-s2,d0 |

Thorlund Skou A/S
Bjerringbrovej 10, Tange
DK-8850 Bjerringbro

www.thorlundskou.dk

Eftervisning af klasse 2 beklædning

Indsæt figur her:



Inddata

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| Træfugt ved profilering af brædder | = | 17 % |
| Højeste træfugt ved montage | = | 18 % |
| Træfugt i tørreste tilstand | = | 10 % |
| Svind ved 1 % ændring i træfugt | = | 2.5 ‰ |
| Middeldensitet | = | 450 kg/m ³ |
| Kontaktflade mellem fer og not | = | 15 mm |
| Montageafstand mellem brædder | = | 0 mm |
| Tykkelse | = | 27 mm |
| Mindstetykkelse | = | 24 mm |
| Plant areal | = | 130 mm |
| Profileret overflade | = | 144 mm |
| Reduceret areal | = | 16 mm |

Resultat

| | | |
|---|---|--|
| Fugtrelateret svind af profil fra montage til tørreste tilstand | = | 2.9 mm |
| Middeldensitet | = | 450 kg/m ³ OK, krav er mindst 400 kg/m ³ |
| Kontaktflade mellem fer og not efter udtørring | = | 12.1 mm OK, krav er mindst 9 mm |
| Godstykkelser | = | 27 mm OK, krav er mindst 15 mm |
| Mindstetykkelse | = | 24 mm OK, krav er mindst 9 mm |
| Profileret overflade | = | 110.8 % OK, krav er højst 125 % |
| Reduceret areal | = | 12.3 % OK, krav er højst 20 % |

Konklusion

"32x150 mm TGU malet" overholder kravene til en klasse 2 beklædning.